

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW DLA GEOMEMBRAN TECHFOL- wg normy zharmonizowanej PN EN 13967

Właściwość	Metoda Badania	Jednostka/ Wymaganie	Wartość		
			TECHFOL 700	TECHFOL 850	TECHFOL 1000
wodoszczelność	PN EN 1928 Test A	2kPa/24h	Spełnia wymagania badania	Spełnia wymagania badania	Spełnia wymagania badania
odporność na obciążenia statyczne	PN EN 12730	kg/24h	≥20	≥20	≥20
wytrzymałość na rozciąganie	PN EN 12311-2	N/50mm	MD≥280	MD≥400	MD≥600
			CMD≥220	CMD≥330	CMD≥420
wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	PN EN 12311-2	%	MD≥42	MD≥43	MD≥ 39
			CMD ≥26	CMD ≥25	CMD ≥25
wodoszczelność po sztucznym starzeniu	PN EN 1928 po badaniu PN EN 1296	2kPa/24h	Spełnia wymagania badania	Spełnia wymagania badania	Spełnia wymagania badania
wodoszczelność po działaniu chemikaliów	PN EN 1928 po badaniu PN EN 1847	2kPa/24h	Spełnia wymagania badania	Spełnia wymagania badania	Spełnia wymagania badania
odporność na uderzenie	PN EN 12691	mm	≥800	≥1000	≥1000
wytrzymałość na rozdieranie gwoździem: wyroby bez zbrojenia	PN EN 12310-1	N	MD≥260	MD≥420	MD≥510
			CMD≥270	CMD≥400	CMD≥505
reakcja na ogień	PN EN 13501-1	_____	F	F	F
wytrzymałość na ściskanie	PMS 967252:2013	kN/m ²	≥140	≥215	≥295
gramatura	PN EN 1849-2	g/m ²	700	800	1000