

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕМБРАН TECHFOL - согл. гармонизированной норме PN EN 13967

Свойства	Метод испытаний	Ед. изм.	Значение		
			TECHFOL 700	TECHFOL 850	TECHFOL 1000
водонепроницаемость	PN EN 1928 Тест А	2 кПа/24 час	отвечает требованиям испытания	отвечает требованиям испытания	отвечает требованиям испытания
стойкость к статическим нагрузкам	PN EN 12730	кг/24 час	≥20	≥20	≥20
прочность при растяжении	PN EN 12311-2	Н/50 мм	MD≥280	MD≥400	MD≥600
			CMD≥220	CMD≥330	CMD≥420
удлинение при максимальной силе растяжения	PN EN 12311-2	%	MD≥42	MD≥43	MD≥ 39
			CMD ≥26	CMD ≥25	CMD ≥25
водонепроницаемость после искусственного старения	PN EN 1928 после испытания PN EN 1296	2 кПа/24 час	отвечает требованиям испытания	отвечает требованиям испытания	отвечает требованиям испытания
водонепроницаемость после воздействия химикатов	PN EN 1928 после испытания PN EN 1847	2 кПа/24 час	отвечает требованиям испытания	отвечает требованиям испытания	отвечает требованиям испытания
ударная прочность	PN EN 12691	мм	≥800	≥1000	≥1000
прочность при разрыве гвоздем: неармированные изделия	PN EN 12310-1	Н	MD≥260	MD≥420	MD≥510
			CMD≥270	CMD≥400	CMD≥505
огнестойкость	PN EN 13501-1	—	F	F	F
прочность при сжатии	PMS 967252:2013	кН/м ²	≥140	≥215	≥295
грамматура	PN EN 1849-2	г/м ²	700	800	1000